

## TECHNICKÝ LIST LP03000001

**Produkt :** Samolepicí balicí páska z BOPP / BLUE TAPE V500 /  
**Označení :** LP3 BLUE TAPE V500  
**Země původu :** EU ( Itálie )

### Popis produktu :

Zesílená prémiová lepicí páska z biaxiálně orientovaného polypropylenu jednostranně potažená lepidlem z přírodního kaučuku ( solventní lepidlo).

### Použití :

Samolepicí páska LP3 BLU TAPE V500 se vyznačuje výbornou dlouhodobou adhezí a je odolná vůči stárnutí a UV záření. Tyto vlastnosti zaručují dlouhodobou stálost spojení po aplikaci pásky. Díky solventnímu lepidlu páska lepí i při nízkých teplotách. Extrémní lepidlost umožňuje optimalizovat rychlost, způsob a kvalitu lepení. Díky větší tloušťce je pevnější než Pro udržení těchto vlastností je nutné aplikovat pásku na suchou a odmaštěnou plochu.

### Technická data :

Nosič :	BOPP – biaxiálně orientovaná polypropylenová fólie
Tloušťka nosiče :	28 my ( +- 5 % )
Lepidlo :	Přírodní kaučuk – Solventní lepidlo
Celková tloušťka :	45 my ( 42 – 48 my )
Přilnavost k oceli :	6 N / 25 mm - Afera 5004
Pevnost :	110 N / 25 mm - Afera 5001
Průtažnost :	140 %
Teplotní stálost :	+ 5°C / + 30°C

### Výrobní varianty, rozměrová řada

Páska se vyrábí v šíři 19, 25, 38, 48, 75 mm a délkách 66 a 132 m. (Tolerance +-2 % )  
Barevné provedení : Transparentní , Hnědá

### Skladovací podmínky :

V originálním balení , v suchu, v neprašném prostředí. Doporučená teplota skladování je 10 – 25 °C. Doporučujeme lepicí pásku zpracovat v průběhu 12 měsíců po zakoupení od dodavatele.

Skladovací podmínky ovlivňují užitkové vlastnosti produktu. Skladování by mělo být provedeno v suchých a dobře větraných prostorách při konstantní teplotě 20°C, bez přímého slunečního světla. Produkt se aplikuje vždy na čisté a suché povrchy. Doba použitelnosti při dodržení výše uvedených podmínek je 1 ro od data výroby. **Výše uvedené technické hodnoty jsou výsledkem laboratorních testů. Výrobce a dovozce nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé při aplikaci produktu. O vhodnosti a způsobu použití produktu rozhoduje vždy konečný spotřebitel a přebírá tím veškerou zodpovědnost za případné škody způsobené použitím tohoto produktu.** Doporučujeme vždy otestovat vhodnost použití produktu pro každou specifickou aplikaci.