

## TECHNICKÝ LIST LP07000002

**Produkt :** Samolepicí papírová páska ECOPACK  
**Označení :** Papírová LP 50x50 Hn.  
**Země původu :** EU ( Itálie )

### Popis produktu :

Samolepicí páska z hnědého krepového papíru jednostranně potažená lepidlem z přírodního kaučuku ( solvent ). Ekologická samolepicí páska.

### Použití :

Samolepicí papírová páska ECOPACK je určena k lepení kartonových krabic. Solventní lepidlo zaručuje stálost spoje i při nízkých teplotách a dobrou přilnavost na různých typech lepenky. Díky krepovému papíru je páska po aplikaci stabilnější, lépe odolává rázům při přepravě. Pásku je dobře rukou trhatelná a je možno ji popisovat či aplikovat razítko. Pro udržení těchto vlastností je nutné aplikovat pásku na suchou a odmaštěnou plochu.

### Technická data :

Nosič : Hnědý krepový papír 59 g / m<sup>2</sup>  
Lepidlo : Solventní lepidlo ( přírodní kaučuk )  
Celková tloušťka : 105 my +- 5 %  
Přilnavost k oceli : 4,25 N / 25 mm - Afera 5004  
Pevnost : 87,5 N / 25 mm - Afera 5001  
Průtažnost : 8,5 %  
Teplotní stálost : + 5°C / + 60°C

### Výrobní varianty, rozměrová řada

Páska se vyrábí v šíři 38, 50 a 75 mm a délce 50 m. ( Tolerance +- 2 % )  
Barevné provedení : Hnědá

### Skladovací podmínky :

V originálním balení , v suchu, v neprašném prostředí. Doporučená teplota skladování je 10 – 25 °C. Doporučujeme lepicí pásku zpracovat v průběhu 12 měsíců po zakoupení od dodavatele.

Skladovací podmínky ovlivňují užitkové vlastnosti produktu. Skladování by mělo být provedeno v suchých a dobře větraných prostorách při konstantní teplotě 20°C, bez přímého slunečního světla. Produkt se aplikuje vždy na čisté a suché povrchy. Doba použitelnosti při dodržení výše uvedených podmínek je 1 ro od data výroby. **Výše uvedené technické hodnoty jsou výsledkem laboratorních testů. Výrobce a dovozce nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé při aplikaci produktu. O vhodnosti a způsobu použití produktu rozhoduje vždy konečný spotřebitel a přebírá tím veškerou zodpovědnost za případné škody způsobené použitím tohoto produktu.** Doporučujeme vždy otestovat vhodnost použití produktu pro každou specifickou aplikaci.