

---

## TECHNICKÝ LIST MP02000038

**Produkt :** Maskovací krepová zesílená páska MSK111  
**Označení :** Krep. páska MSK111  
**Země původu :** EU

### Popis produktu :

Profesionální maskovací páska MSK 111 je vyrobena ze zesíleného papíru potaženého vysoce účinným solventním lepidlem.

### Použití :

Maskovací operace do 80 °C kdy je vyžadována větší mechanická odolnost ( tloušťka ) pásky. Typickým příkladem použití pásky MSK111 je pískování. Pro udržení těchto vlastností je nutné aplikovat pásku na suchou a odmaštěnou plochu.

### Technická data :

Nosič : Saturovaný plochý papír  
Gramáž : 92 g / m<sup>2</sup>  
Lepidlo : Přírodní kaučuk / Solvent  
Celková tloušťka : 150 mikronů ( 0,150 mm )  
Přilnavost k oceli : 6,0 N/25mm  
Průtažnost : 4,0 %  
Teplotní odolnost : 80 °C / 30 min.

### Výrobní varianty, rozměrová řada

Páska se vyrábí v šíři od 19 mm do 50 mm a délce 50 m (tolerance +/- 2 % ).  
Barevné provedení : Bílá

### Skladovací podmínky :

V originálním balení , v suchu, v neprašném prostředí. Doporučená teplota skladování je 10 – 25 °C. Doporučujeme lepicí pásku zpracovat v průběhu 6 měsíců po zakoupení od dodavatele.

Skladovací podmínky ovlivňují užitkové vlastnosti produktu. Skladování by mělo být provedeno v suchých a dobře větraných prostorách při konstantní teplotě 20°C, bez přímého slunečního světla. Produkt se aplikuje vždy na čisté a suché povrchy. Doba použitelnosti při dodržení výše uvedených podmínek je 1 rok od data výroby. **Výše uvedené technické hodnoty jsou výsledkem laboratorních testů. Výrobce a dovozce nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé při aplikaci produktu. O vhodnosti a způsobu použití produktu rozhoduje vždy konečný spotřebitel a přebírá tím veškerou zodpovědnost za případné škody způsobené použitím tohoto produktu.** Doporučujeme vždy otestovat vhodnost použití produktu pro každou specifickou aplikaci.