

## TECHNICKÝ LIST IP02000006

**Produkt:** Opravná a spojovací LP na difuzní membrány

**Označení :** Opravná LP Alldach

**Země původu:** EU

### Charakteristika produktu:

Jednostranně lepidlá samolepicí páska určená ke slepování, opravám a napojování pásů podstřešních difuzních membrán. Páska je odolná vůči vlhkosti a je difúzně otevřená.

### Technické údaje:

Lepidlo :	hotmelt
Gramáž lepidla :	100 g / m <sup>2</sup>
Nosič :	netkaná textilie s PP vrstvou
Ochranná vrstva :	Silikonový papír
Vzduchová prodyšnost :	1555 mm / s PN-EN ISO9237:1998
Propustnost vodních par :	20 cmH <sub>2</sub> O PN-EN ISO 20811:1997
Pevnost v podélném směru :	140 N / 5 cm
Pevnost v příčném směru :	95 N / 5 cm
Teplotní odolnost :	- 40 + 100 °C
Aplikační teplota :	min. + 5 °C

### Rozměry:

Barva :	Černá
Šířka :	50 mm
Délka návinu :	25 m

### Skladovací podmínky :

V originálním balení , v suchu, v neprašném prostředí. Doporučená teplota skladování je 10 – 25 °C. Doporučujeme lepicí pásku zpracovat v průběhu 6 měsíců po zakoupení od dodavatele.

Skladovací podmínky ovlivňují užitkové vlastnosti produktu. Skladování by mělo být provedeno v suchých a dobře větraných prostorách při konstantní teplotě 20°C, bez přímého slunečního světla. Produkt se aplikuje vždy na čisté a suché povrchy. Doba použitelnosti při dodržení výše uvedených podmínek je 1 rok od data výroby. **Výše uvedené technické hodnoty jsou výsledkem laboratorních testů. Výrobce a dovozce nenesou žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé při aplikaci produktu. O vhodnosti a způsobu použití produktu rozhoduje vždy konečný spotřebitel a přebírá tím veškerou zodpovědnost za případné škody způsobené použitím tohoto produktu.** Doporučujeme vždy otestovat vhodnost použití produktu pro každou specifickou aplikaci.