

TECHNICKÝ LIST HP05000001

Produkt : Samolepicí pokovená páska

Označení : Pokovená LP 907

Země původu : EU

Popis produktu :

Polypropylenová samolepicí páska jednostranně potažená hliníkovou vrstvou. Páska je standardně navinuta na plastové dutince o vnitřním průměru 1 palec (25,4 mm).

Použití :

Slepování reflexních, parozábranových a podstřešních fólií ve stavebnictví a při montáži sádkartonových celků (střechy, podkroví, dřevostavby). Výborné parozábranové vlastnosti < 1g/mq/24 hodina .

Technická data :

Nosič :	BOPP (polypropylenová)
Tloušťka :	0,028 mm (28 mikronů)
Lepidlo :	Akrylátová vodní disperze
Tloušťka celkem (fólie + lepidlo) :	0,048 mm (48 mikronů)
Lepivost k oceli :	6,25 N / 25 mm
Pevnost :	100 N / 25 mm
Průtažnost :	140 %
Teplotní odolnost :	max. 80 °C

Výrobní varianty, rozměrová řada

Páska se vyrábí v šíři 50, 75, 100 mm a délce 50 m (tolerance +/- 2 %).

Barevné provedení : Stříbrná

Každá role je opatřena etiketou

Skladovací podmínky :

V originálním balení , v suchu, v neprašném prostředí. Doporučená teplota skladování je 10 – 25 °C. Doporučujeme lepicí pásku zpracovat v průběhu 6 měsíců po zakoupení od dodavatele.

Skladovací podmínky ovlivňují užitkové vlastnosti produktu. Skladování by mělo být provedeno v suchých a dobře větraných prostorách při konstantní teplotě 20°C, bez přímého slunečního světla. Produkt se aplikuje vždy na čisté a suché povrchy. Doba použitelnosti při dodržení výše uvedených podmínek je 1 rok od data výroby. **Výše uvedené technické hodnoty jsou výsledkem laboratorních testů. Výrobce a dovozce nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé při aplikaci produktu. O vhodnosti a způsobu použití produktu rozhoduje vždy konečný spotřebitel a přebírá tím veškerou zodpovědnost za případné škody způsobené použitím tohoto produktu.** Doporučujeme vždy otestovat vhodnost použití produktu pro každou specifickou aplikaci.