

TECHNICKÝ LIST OP03000005

Produkt: Oboustranná páska zesílená vlákny PA476 PROFI

Označení : OP03000005 Oboustr. LP ZV PA476

Země původu: EU

Charakteristika produktu:

Profesionální oboustranně lepidlá páska tvořená vrstvou akrylátového lepidla vyztuženého polyesterovými vlákny určená ke slepování parozábranových, reflexních fólií a jejich napojování na stavební konstrukce. Lepení soklů a lišt ve stavebnictví a průmyslu . Páska má extrémní lepidlost na většinu povrchů, časovou stálost a odolnost proti změkčovadlům.

Technické údaje:

Lepidlo :	Akrylátová vodní disperze
Nosič lepidla :	Polyesterová síť
Ochranná vrstva :	Silikonový papír hnědý
Tloušťka pásky bez papíru :	0,23 mm
Lepivost / Peel / DIN EN 1939	min. 35 N / 25 mm
Pevnost ve smyku	min. 25 N / cm ²
Teplotní odolnost :	- 40 + 120 °C
Odolnost vůči změkčovadlům :	velmi dobrá
Odolnost proti vlhkosti :	velmi dobrá
Aplikační teplota :	5 °C a více

Rozměry:

Šířky :	19 - 1250 mm
Délka návinu :	50 m

Skladovací podmínky :

V originálním balení, v suchu, v neprašném prostředí. Doporučená teplota skladování je 10 – 25 °C. Doporučujeme lepidlá pásku zpracovat v průběhu 6 měsíců po zakoupení od dodavatele.

Skladovací podmínky ovlivňují užitkové vlastnosti produktu. Skladování by mělo být provedeno v suchých a dobře větraných prostorách při konstantní teplotě 20°C, bez přímého slunečního světla. Produkt se aplikuje vždy na čisté a suché povrchy. Doba použitelnosti při dodržení výše uvedených podmínek je 1 rok od data výroby. **Výše uvedené technické hodnoty jsou výsledkem laboratorních testů. Výrobce a dovozce nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé při aplikaci produktu. O vhodnosti a způsobu použití produktu rozhoduje vždy konečný spotřebitel a přebírá tím veškerou zodpovědnost za případné škody způsobené použitím tohoto produktu.** Doporučujeme vždy otestovat vhodnost použití produktu pro každou specifickou aplikaci.